


Parede pesada, mangueiras de trama única

Mangueira Smoothbore em PTFE

Recursos e benefícios

- Mangueira de alta pressão revestida com PTFE
- Resistente à temperatura
- Resistente a produtos químicos
- Autolimpeza



Parede standard, trama única (SW, SB)														
Diâmetro interno (nominal)	Diâmetro interno (real)		Ref. do tamanho do traço (se for o caso)	Espessura da parede do tubo de PTFE		Diâmetro externo da trama		Raio mínimo de curvatura		Pressão de trabalho máxima		Peso por unidade de comprimento		*Código do produto
	mm	in		mm	in	mm	in	mm	in	bar	psi	kg/metro	lbs/ft	
1/8	3,17	0,125	-	0,76	0,030	5,85	0,230	22	1/8	290	4 220	0,065	0,044	70-100-02-01-02
1/16	4,76	0,188	-	0,76	0,025	7,40	0,291	40	1/8	265	3 856	0,080	0,054	70-100-03-01-02
1/4	6,35	0,250	-	0,63	0,025	8,50	0,335	60	2/8	240	3 492	0,093	0,062	70-100-04-01-02
1/16	7,94	0,313	-	0,63	0,025	10,15	0,400	70	2/8	200	2 910	0,110	0,074	70-100-05-01-02
1/4	9,53	0,375	-	0,63	0,025	11,75	0,463	80	3/8	190	2 765	0,124	0,083	70-100-06-01-02
1/2	12,70	0,500	-	0,76	0,030	14,95	0,589	110	4/8	140	2 030	0,207	0,139	70-100-08-01-02
1/4	15,88	0,625	-	0,76	0,030	18,35	0,722	150	6	110	1 601	0,255	0,171	70-100-10-01-02
1/4	19,05	0,750	-	0,76	0,030	21,65	0,852	200	7/8	80	1 164	0,315	0,211	70-100-12-01-02
1	25,40	1,000	-	1,00	0,039	28,15	1,108	300	11/8	55	800	0,430	0,288	70-100-16-01-02

Parede pesada, trama única (HW, SB)														
Diâmetro interno (nominal)	Diâmetro interno (real)		Ref. do tamanho do traço (se for o caso)	Espessura da parede do tubo de PTFE		Diâmetro externo da trama		Raio mínimo de curvatura		Pressão de trabalho máxima		Peso por unidade de comprimento		*Código do produto
	mm	in		mm	in	mm	in	mm	in	bar	psi	kg/metro	lbs/ft	
1/8	3,17	0,125	-	1,00	0,039	6,10	0,240	20	1/8	290	4 220	0,068	0,046	70-200-02-01-02
1/16	4,76	0,188	-	1,00	0,039	7,65	0,301	29	1/8	270	3 929	0,087	0,058	70-200-03-01-02
1/4	6,35	0,250	-	1,00	0,039	9,25	0,364	30	1/8	260	3 783	0,113	0,076	70-200-04-01-02
1/16	7,94	0,313	-	1,00	0,039	10,90	0,429	40	1/8	230	3 347	0,135	0,091	70-200-05-01-02
1/4	9,53	0,375	-	1,00	0,039	12,50	0,492	55	2/8	200	2 910	0,153	0,103	70-200-06-01-02
1/2	12,70	0,500	-	1,00	0,039	15,60	0,614	85	3/8	160	2 328	0,240	0,161	70-200-08-01-02
1/4	15,88	0,625	-	1,30	0,051	19,10	0,752	110	4/8	130	1 892	0,292	0,196	70-200-10-01-02
1/4	19,05	0,750	-	1,30	0,051	22,05	0,868	145	5/8	92	1 339	0,344	0,231	70-200-12-01-02
1	25,40	1,000	-	1,50	0,059	28,80	1,134	260	10/8	69	1 004	0,470	0,315	70-200-16-01-02

Parede média, trama única (MW, SB), também chamada de HyperLine SB

O modelo HyperLine MW, SB cumpre ou excede a norma SAE 100R14.

Diâmetro interno (nominal) BB=diâmetro interno grande	Diâmetro interno (real)		Ref. do tamanho do traço (se for o caso)	Espessura da parede do tubo de PTFE		Diâmetro externo da trama		Raio mínimo de curvatura		Pressão de trabalho máxima		Peso por unidade de comprimento		*Código do produto
	mm	in		mm	in	mm	in	mm	in	bar	Psi	Kg/metro	Lbs/Ft	
1/16 BB	2,0	0,079	-2	1,00	0,040	5,00	0,197	13	1/2	450	6 500	0,045	0,030	70-300-02-01-02
1/8 BB	3,5	0,138	-3	1,00	0,040	6,45	0,254	20	1/4	350	5 076	0,070	0,047	70-300-03-01-02
1/16 BB	5,0	0,200	-4	0,76	0,030	7,65	0,301	45	1/4	290	4 206	0,078	0,052	70-400-03-01-02
1/4 BB	6,7	0,264	-5	0,76	0,030	9,30	0,366	60	2/8	240	3.480	0,110	0,074	70-400-04-01-02
1/16 BB	8,4	0,335	-6	0,76	0,030	10,72	0,422	70	2/8	220	3 190	0,136	0,091	70-400-05-01-02
1/8 BB	10,0	0,394	-7	0,76	0,030	12,75	0,500	80	3	190	2 755	0,166	0,111	70-400-06-01-02
1/2 BB	13,3	0,536	-10	0,76	0,030	16,35	0,644	130	5	150	2 175	0,210	0,141	70-400-08-01-02
1/4 BB	16,5	0,654	-12	0,84	0,033	19,50	0,768	163	6/2	130	1 885	0,280	0,188	70-400-10-01-02
1/4 BB	19,8	0,780	-	1,00	0,040	22,50	0,860	180	7	110	1 595	0,327	0,219	70-400-12-01-02
1 BB	26,4	1,040	-	1,00	0,040	30,10	1,190	230	9	80	1 160	0,524	0,351	70-400-16-01-02

* Para o grau antiestático, adicione 10 ao número de peça de 3 dígitos, por exemplo, 70-100- passa a ser 70-110 * para o grau antiestático, adicione 10 ao número de peça de 3 dígitos, por exemplo, 70-100- passa ser 70-110

Especificações técnicas

	Parede pesada, mangueiras de trama única
Diâmetro interno nominal	0.125 - 1 in
Diâmetro interno real	3.17 - 25.4 mm
Diâmetro interno real	0.125 - 1 in
Diâmetro externo	6.1 - 28.8 mm
Diâmetro externo	0.24 - 1.134 in
Pressão de operação máxima	290 bar
Pressão de operação máxima	4220 psi
Pressão de rutura	207 - 870 bar
Pressão de rutura	3012 - 12,660 psi
Certificação	3.1 Rastreabilidade, EN16643:2016, FDA (materiais), SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016
Faixa de temperatura de funcionamento	-73 a 260 °C
Faixa de temperatura de funcionamento	-100 a 500 °F
Raio de curvatura	20 - 260 mm
Raio de curvatura	0.875 - 10.25 in
Trama	Único
Tampa	Borracha de Silicone, Borracha EPDM, Hytrel, Nylon II, PVC flexível, Sarlink
Conexão da extremidade	Conexões em PTFE para extremidade traseira, Conexões hidráulicas para extremidade traseira
Resistência ao vácuo	Resistente ao vácuo até -0,9 bar

Materiais de construção

	Parede pesada, mangueiras de trama única
Tubo de revestimento interno	HPG PTFE, PTFE antiestático, PTFE natural
Manga de aço	Aço inoxidável

Isenção de responsabilidade: As informações aqui contidas são consideradas corretas, porém a Aflex Hose Limited não se responsabiliza por qualquer erro que esse documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. É responsabilidade dos utilizadores garantirem a adequação do produto para utilização nas suas aplicações. Bioflex, Corroflon, Corroline, Hyperline FX, Pharmaline são marcas registradas da Aflex Hose Limited. Um membro do Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, uma empresa Spirax-Sarco Engineering plc.

wmfts.com/global



14 September 2023